


Finalit Nr. 25

Premium-Schutz Imprägnierung mit Antirutsch-Effekt



- langfristiger, farbloser, UV- und streusalzbeständiger Schutz, lebensmittelecht
- erprobter Graffitienschutz
- Rutschhemmung
- atmungsaktiv, Goretex-Effekt (polieren notwendig!)
- Schutz-Imprägnierung mit Rutschhemmung
- pH-Wert: nicht anwendbar
- pur anzuwenden
- 1L reicht für bis zu 100m², je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes



1) Das Produkt – Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung



a) Materialien

Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung mit Antirutsch-Effekt eignet sich für Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Ziegel, Klinker, Solnhofener, Kalkstein, Sandstein, Naturstein, Aggloterrazzo, Terrazzo, und Betonstein, Waschbeton sowie Metalle, Glas und Glasmosaik, Glas.

Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung mit Antirutsch-Effekt ist nicht geeignet für lösungsmittlempfindliche Flächen!

b) Eigenschaften

- enthält kein Wachs, Silikon oder Acrylat
- Durchtrocknungszeit 24 Stunden - Widerstandsfähigkeit des Produkts wird erst nach diesem Zeitraum zur Gänze entfaltet

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Bereits vorhandene Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) mit transparentem Silikon silikonieren, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Fußbodenheizung ausschalten!

c) Anwendung:



- Objekttemperatur muss über +10°C liegen
- die zu bearbeitende Fläche muss sauber und trocken sein
- Vorbehandlung 1: Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund (Farbvertiefer) PUR auf den sauberen, trockenen Stein auftragen
- Vorbehandlung 2: bei stark saugenden Materialien: Finalit Nr. 21S Porenfüller (minimale Farbvertiefung bei dunklen Steinen) bis 1:3 mit Wasser verdünnt auf den Stein auftragen - kann auch auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden
- Produkt vor dem Auftragen auf Zimmertemperatur erwärmen
- Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung mit Antirutsch-Effekt unverdünnt 1-2 Mal, je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes, auf die saubere und trockene Fläche auftragen und gleichmäßig verteilen
- Überschüsse sofort durch Nachwischen entfernen
- Nachwischen bei Großflächen: Einscheibenmaschine mit weißem Pad und Frotteetuch darunter
- Austrocknungszeit ca. 2-4 Stunden.
- mit weißem Kunststoffpad und High-Speed Maschine aufpolierbar - bei polierten Böden empfohlen

Empfehlung für die tägliche Pflege:

Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger – pH-neutral, für alle Flächen geeignet!

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung**a) verbesserte Rutschhemmung**

Eine verbesserte Rutschhemmung wird erreicht, wenn man Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund so großzügig aufträgt, dass es verfließen kann. Nach einer Austrocknungszeit von ca. 1 Stunde kann Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung mit Antirutsch-Effekt aufgetragen werden - sofort mit Frotteetuch nachwischen!

b) Arten der Rutschhemmung – Wirkung und Optik

- **Rutschhemmung mit Laser:**
Es werden Mikroporen in den Stein geschossen, allerdings wird dadurch die Politur um ca. 30% reduziert.
- **Rutschhemmung durch Flusssäure:**
Quarz und Feldspäte werden aus dem Granit geätzt und es entstehen Mikroporen, die für Rutschhemmung sorgen. Auch hier wird die Politur um ca. 30% reduziert.
- **Finalit-Rutschhemmung mit Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund und Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung:**
Der Glanz der Oberfläche bleibt erhalten, vorausgesetzt, die Reinigung erfolgt mit Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger. Die Politur bleibt zu 100% erhalten bzw. kann durch Polieren sogar verbessert werden.

Bei gelaserten oder mit Flusssäure behandelten Flächen müssen Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund und Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung (mit der entsprechenden Trocknungszeit zwischen den beiden Arbeitsvorgängen) 2 Mal hintereinander aufgetragen werden, um gute Ergebnisse zu erzielen.

3) Spezifikation

Aussehen	weitgehend transparent
pH-Wert	nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 20l Blechgebände
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbrauchsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebände.

4) Sicherheitsbestimmungen

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.